


OKS 402

High-performance rollagervet



Beschrijving

Multipurpose vet voor smering van normaal belaste machinedelen.

Toepassingsgebieden

- Smering van alle typen glij-, rol- en wentellagers, spiebaanassen, opsteekassen, draadspindels en glijvlakken bij normale belastingen en bij alle voor vetsmering gangbare glij snelheden
- Ondersteuning van de afdichting van lagers en bescherming tegen corrosie

Branches

- Papier- en verpakkingsindustrie
- Spoortechniek
- Installaties en (gereedschap-)machinebouw
- Scheepsbouw en maritieme techniek
- Logistiek
- Rubber- en kunststofverwerking
- IJzer- en staalindustrie
- Glas- en gieterij-industrie
- Chemische industrie
- Stedelijke techniek

Toepassingsaanwijzingen

Voor optimale werking het smeerpunt zorgvuldig reinigen, bv. met OKS 2610/OKS 2611 universele reiniger. Verwijder het corrosiebeschermingsmiddel voordat u het product de eerste keer vult. Vul het lager zo, dat zeker is dat alle functionele oppervlakken zijn voorzien van vet. Vul normale lagers tot ca. 1/3 van de vrije inwendige ruimte in het lager. Vul langzaamlopende lagers (DN-waarde < 50.000) en hun behuizing volledig. Neem de aanwijzingen van de lager- en machinefabrikant in acht. Nasmering met vetspuit via smeernippels. Bepaal de nasmeertermijnen en -hoeveelheden in overeenstemming met de gebruiksomstandigheden. Wanneer het oude vet niet kan worden afgevoerd, moet de hoeveelheid vet worden begrensd om overmatige smering van het lager te voorkomen. Bij lange nasmeerintervallen moet worden gestreefd naar volledige vervanging van het vet. Uitsluitend mengen met geschikte smeermiddelen.

Leveringsverpakking

- 400 ml patroon
- 1 kg blik
- 5 kg emmer
- 25 kg emmer

OKS 402

High-performance rollagervet

Technische gegevens

	Norm	Voorwaarde	Eenheid	Waarde
Samenstelling				
Basisolie				Minerale olie
Verdikker				Lithiumzeep
Technische toepassingsgegevens				
Aanduiding	DIN 51 502	DIN 51 825		K2K-30
Viscositeit (bij 40°C)	DIN 51 562-1	Basisolie	mm ² /s	ca. 110
Viscositeit (bij 100°C)	DIN 51 562-1	Basisolie	mm ² /s	ca. 9
Stolpunt	DIN ISO 3016	3°C stap	°C	< -25
Druppelpunt	DIN ISO 2176		°C	> 190
Consistentie	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-klasse	2
Walkpenetratie	DIN ISO 2137	60 dubbelslagen	0,1 mm	265-295
Laagste bedrijfstemperatuur	DIN 51 805	≤ 1.400hPa	°C	-30
Hoogste bedrijfstemperatuur	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), 100h	°C	120
Kleur				beige
Dichtheid (bij 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,88
Watervastheid	DIN 51 807-1	3h/90°C	graden 0-3	1-90
DN-waarde (dm x n)			mm/min.	500.000
VKA-lasbelasting	DIN 51 350-4		N	2.000
VKA-slijtage	DIN 51 350-5		mm	1,9
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Cor.graad	1
SKF-EMCOR koper	DIN 51 811	24h, 100°C	Cor.graad	1

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 82216 Maisach
 ☎ +49 8142 3051 - 500
 ✉ info@oks-germany.com
 🏠 www.oks-germany.com



De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk

Product uitsluitend voor professionele gebruikers. Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via www.oks-germany.com.

Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.