

Simsontix

NEOPREEN CONTACTLIJM

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar
- Gemakkelijk smeerbaar
- Hoge kleefkracht

PRODUCT

Simsontix is een pasteuze, hoogwaardige contactlijm op basis van neopreen rubber. Aromaatrovrij.

TOEPASSINGEN

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, board, fineer, (schuim)rubber, leer, kurk, etc.) onderling en op vlakke ondergronden van hout, houten plaatmaterialen, beton en metaal.

EIGENSCHAPPEN

- Universeel.
- Directe verlijming.
- Makkelijk smeerbaar.
- Heel sterk.

VERWERKING

Ondergrond: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn, de ondergrond dient vlak te zijn.

Voorbehandeling: Bij poreuze materialen een laag contactlijm als voorstrijk aanbrengen.

Aanbrengen: Beide oppervlakken insmeren met Simsontix en 10-25 minuten laten drogen.

Open tijd: Voeg beide delen binnen 10-25 minuten samen.

Droogtijd/klemtijd/afbindtijd: De delen direct op de juiste positie samenvoegen (corrigeren is niet meer mogelijk) en goed aandrukken en vastkloppen. Uitsluitend verwerken bij kamertemperatuur. Verbruik: ca. 300 g/m².

Reinigen: Reinigen van verse lijm: Bostik Cleaner 14, opgedroogde lijm: enkel mechanisch.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren in gesloten verpakking.

Houdbaarheid 12 maanden, aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	neopreen (polychloroprene) rubber met oplosmiddelen
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 0,9 g/ml
Viscositeit	3100–3700 mPa.s
Droge stof gehalte	ca. 29%
Afschuifkracht alu/alu	ca. 0,16 N/mm ² (na 24 uur) ca. 0,40 N/mm ² (na 10 dagen)
Afpelkracht katoen/katoen	ca. 75 N/mm ² (na 24 uur) ca. 80 N/mm ² (na 10 dagen)
Verwerkingstemperatuur	kamertemperatuur
Temperatuursbestendigheid	60°C tot 70°C, afhankelijk van materialen en belasting lijmverbinding
Vochtbestendigheid	niet vochtbestendig
Vorststabiliteit	niet vorstgevoelig
Kleur	beige
Verpakt per	12 (bus) 1 (emmer)

Artikelnummer	EAN code	Verpakking
30023461	8713572202018	blik 750 ml
30813937	8713572034299	blik 5 l

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be